weber.tene SG

ENDUIT DE PAREMENT ORGANIQUE, À BASE DE GRANULATS DE MARBRE NATUREL

- **Le prestige des grains de marbre naturel**
- **Une collection** de 34 **décors pour toutes les architectures**

25 kg

Produit(s) associé(s)

- **weber durcisseur surface**
- **weber régulateur**
- **weber peinture**
- **weber.therm PPE**

DOMAINE D'UTILISATION

- enduit de parement organique des façades et murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels

SUPPORTS

extérieurs

- béton banché, ragréé avec **weber.mur plus, weber.mur lisse, weber.mur fin, weber.mur épais, weber.mur pâte F** et **G** ou **weber.mur prêt**
- maçonnerie d'éléments conformes à la norme NF DTU 20-1, revêtue d'un enduit à base de mortier de liants hydrauliques conforme à la norme NF DTU 26-1 ou de l'enduit **weber.dur L** (sauf sur béton cellulaire)
- ces supports peuvent déjà être revêtus d'un ancien revêtement organique épais ou d'une peinture organique (acrylique ou Pliolite®), à l'exclusion des procédés d'imperméabilité. Dans ce cas, le revêtement existant doit être propre, sain, non farinant et d'une adhérence supérieure à 0,5 MPa
- dalles de façade en béton cellulaire non revêtues, à joints horizontaux ou verticaux
- procédés d'Isolation Thermique par l'Extérieur **weber.therm motex, weber.therm PPE, weber.therm XM, weber.therm XM ultra 22 et weber.therm XM roche**

intérieurs

- supports précédemment cités
- enduits au plâtre, plaques de plâtre cartonnées, maçonneries de béton cellulaire
- supports anciens : voir le Guide de choix

Se référer au paragraphe Préparation des supports

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
  - à l'extérieur, sur surface horizontale ou inclinée à moins de 45° par rapport à l'horizontale ou sujette à encrassement rapide et aux remontées capillaires
  - à l'extérieur sur enduit plâtre ou plâtre-chaux

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps hors d'eau : de 8 à 48 heures selon les conditions atmosphériques

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- épaisseur moyenne : 3 mm

IDENTIFICATION

- composition : prête à l'emploi, à base de liant acrylique et de granulats de marbre naturel, pour une finition talochée

PERFORMANCES

- D3 selon XP T 34-722
- perméabilité à la vapeur d'eau : V2
- perméabilité à l'eau liquide : W2
- adhérence : >0,3 MPa
- réaction au feu : A2-s1, do
- pH = 7,5

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire sur enduit durci.
Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 15824
- NF EN 1062-1
- NF DTU 59-1

RECOMMANDATIONS

- **la couleur du marbre varie en fonction des veines exploitées en carrière, en conséquence, approvisionner le chantier en une seule fois ou par façades complètes**
- utiliser des outils inoxydables afin d'éviter toute trace de rouille
- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 59-2)
- nettoyer les outils à l'eau après utilisation

Ensemble, durablement !

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs
- appliquer au rouleau laine une couche de **weber régulateur** teinté de façon à uniformiser la teinte et réguler le pouvoir d'absorption du support. Laisser sécher
- sur support très poreux ou farinant, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher, puis appliquer une couche de **weber régulateur** pour uniformiser la couleur du support. Laisser sécher
- pour les références HA101, HA103, HA104, HA207, remplacer le **weber régulateur** par une couche de **weber peinture A007** dilué avec 10 % d'eau applicable au rouleau. Laisser sécher

en intérieur

- sur enduit plâtre, appliquer une couche de **weber durcisseur surface** puis, après séchage, une couche de **weber régulateur**
- sur plaques de plâtre cartonnées, appliquer une couche de **weber durcisseur surface** sur les joints puis, après séchage, deux couches de **weber régulateur** sur l'ensemble des surfaces. Laisser sécher
- sur maçonnerie de béton cellulaire, réaliser un ragréage avec **weber.therm PPE** appliqué sur une couche préalable de **weber durcisseur surface**

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures. Éviter l'application par temps très humide ou fortes chaleurs

FINITIONS / TEINTES



Finition SG

APPLICATION

1

- découper les façades en surfaces de 20 m² environ en délimitant des joints de calepinage qui permettront des reprises de travail nettes et franches

2

- mélanger l'ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et homogène

3

- appliquer **weber.tene SG** avec une taloche souple en inox sur une épaisseur régulière de 3 mm

4

- après quelques minutes, lisser la surface avec cette même taloche pour parfaire la planéité, en veillant à bien resserrer les grains dans le même sens

5

- lorsque deux surfaces forment un angle sortant, lisser à partir de l'arête pour que celle-ci soit nette et rectiligne

6



- dans le cas de joints en réserve, dégager soigneusement les bandes adhésives qui constituent l'appareillage des joints avant le durcissement de l'enduit. Le fond des joints peut être peint
- l'aspect laiteux disparaît d'autant plus vite que l'atmosphère est sèche
- l'aspect coloré choisi n'apparaît qu'après séchage
- se reporter à la norme NF DTU 59-2
- consulter la rubrique Conseils de pro dans Façades anciennes : Connaître et comprendre les fissures en façade et en Façades Neuves : Les enduits de parements organiques, silicates ou siloxane

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : seau en plastique de 25 kg (palette filmée complète de 24 seaux, soit 600 kg)
Format de la palette : 80x120 cm
Consommation : de 5,5 à 6,5 kg/m²
Couleurs : 34 décors. *Consulter le nuancier*
Outillage : truelle inox, taloche inox souple, rouleau laine, baguettes MPS2
Rendement moyen : en partie courante, environ 25 à 30 m²/compagnon servi/jour
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

N°Indigo 0 820 00 33 00
0,12 € TTC / MN

weber SAINT-GOBAIN