weber.tene XL+ i

ENDUIT DE PAREMENT ORGANIQUE IGNIFUGÉ ASPECT TALOCHÉ

NOUVEAUTÉ weber

- **Une réponse au feu en ITE organique**
- **Finition du système** weber.therm **PPE**
- **Sain : réduction des COV**
- **Un aspect fin évoquant les finitions minérales**
- **Une application simple et rapide à la taloche**
- **Durable : pigments minéraux résistants aux UV**

25 kg

Produit(s) associé(s)

- **weber durcisseur surface**
- **weber régulateur**

DOMAINE D'UTILISATION

- enduit de parement organique pour les façades et murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels

SUPPORTS

extérieurs

- procédé d'Isolation Thermique par l'Extérieur weber.therm PPE
- béton banché, lisse ou ragréé avec **weber.mur plus, weber.mur lisse, weber.mur fin, weber.mur épais, weber.mur pâte F²** et **G** ou **weber.mur prêt**
- maçonnerie d'éléments conformes à la norme NF DTU 20-1, revêtue d'un enduit à base de mortier de liants hydrauliques conforme à la norme NF DTU 26-1 ou de l'enduit weber.dur L (sauf sur béton cellulaire)
- ces supports peuvent déjà être revêtus d'un ancien revêtement organique épais ou d'une peinture organique (acrylique ou Pliolite®), à l'exclusion des procédés d'imperméabilité. Dans ce cas, le revêtement existant doit être propre, sain, non farinant et d'une adhérence supérieure à 0,5 MPa

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
  - à l'extérieur sur surface horizontale ou inclinée de moins de 45° par rapport à l'horizontal, ou sujette à l'encrassement rapide et aux remontées capillaires
  - à l'extérieur sur enduit plâtre ou plâtre-chaux

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.com/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- temps hors d'eau : de 6 à 48 heures selon les conditions atmosphériques

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- épaisseur moyenne : 1,25 mm

IDENTIFICATION

- composition : pâte prête à l'emploi, à base de liant acrylique, pour une finition talochée

PERFORMANCES

- classe : D3 selon XP T 34-722
- perméabilité à la vapeur d'eau : V2
- perméabilité à l'eau liquide : W3
- adhérence : >0,3 MPa
- pH = 9
- Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire sur enduit durci.
  Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 15 824
- NF EN 1062-1
- NF DTU 59-1

RECOMMANDATIONS

- utiliser des outils en acier inoxydable afin d'éviter toute trace de rouille
- appliquer sur un support parfaitement lisse pour obtenir un aspect uniforme
- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 59-2)

- nettoyer les outils à l'eau après utilisation

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs
- appliquer au rouleau laine une couche de **weber régulateur** de façon à uniformiser la teinte et réguler le pouvoir d'absorption du support. Laisser sécher
- sur support très poreux ou farinant, appliquer au préalable une couche de **weber durcisseur surface** au rouleau laine. Laisser sécher, puis appliquer une couche de **weber régulateur** pour uniformiser la couleur du support. Laisser sécher

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures. Éviter l'application par temps très humide ou fortes chaleurs

FINITIONS / TEINTES

Finition talochée

APPLICATION

1

- découper les façades en surfaces de 20 m² environ en délimitant des joints de calepinage qui permettront des reprises de travail nettes et franches

2

- mélanger l'ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et homogène

3

- appliquer **weber.tene XL+ i** avec une taloche souple en inox ou en plastique

4

- régler l'épaisseur sur les plus gros grains

5

- resserrer les grains de l'enduit par des mouvements circulaires de la taloche

6

- dans le cas de joints en réserve, dégager soigneusement les bandes adhésives qui constituent l'appareillage des joints avant le durcissement de l'enduit. Le fond des joints peut être peint

7

- se reporter à la norme NF P 74-202/DTU 59-2

INFOS PRATIQUES

Unité de vente : seau en plastique de 25 kg (palette filmée complète de 24 seaux, soit 600 kg)
Format de la palette : 80x120 cm
Consommation : environ 2,5 kg/m²
Couleurs : Consulter le nuancier 220 teintes
Outillage : truelle inox, taloche inox souple ou plastique, rouleau laine, rouleau d'adhésif
Rendement moyen : en partie courante, 30 à 40 m²/compagnon servi/jour
Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

N°Indigo 0 820 00 33 00
0,12 € TTC / MN

weber SAINT-GOBAIN